



ANELLI SEDE SEMIFINITI IN ACCIAIO

Materiale IV81 - durezza 38-45 HRC



IVAM code	Ø Esterno	Ø Interno	Spessore
AS272010	27,00	20	10
AS272012	27,00	20	12
AS282110	28,00	21	10
AS282112	28,00	21	12
AS292210	29,00	22	10
AS292212	29,00	22	12
AS302310	30,00	23	10
AS302312	30,00	23	12
AS302008	30,00	20	8
AS312410	31,00	24	10
AS312412	31,00	24	12
AS322510	32,00	25	10
AS322512	32,00	25	12
AS332610	33,00	26	10
AS332612	33,00	26	12
AS33.5/24/08	33,50	24	8
AS342710	34,00	27	10
AS342712	34,00	27	12
AS352810	35,00	28	10
AS352812	35,00	28	12
AS362910	36,00	29	10
AS362912	36,00	29	12
AS36.5/26/08	36,50	26	8
AS373010	37,00	30	10
AS373012	37,00	30	12
AS383110	38,00	31	10
AS383112	38,00	31	12
AS38.5/27.5/08	38,50	28	8
AS393210	39,00	32	10
AS393212	39,00	32	12
AS403310	40,00	33	10
AS403312	40,00	33	12
AS413410	41,00	34	10
AS413412	41,00	34	12
AS41318	41,00	31	8
AS423510	42,00	35	10
AS423512	42,00	35	12
AS43.5/33.5/09	43,50	34	9
AS463609	46,00	36	9
AS523510	52,00	35	10

Dimensioni in mm..



**ANELLI SEDE SEMIFINITI
IN ACCIAIO**

Materiale IV81 - durezza 38-45 HRC



Composizione chimica					
C		Si		Ni	
Max.	Mín.	Max.	Mín.	Max.	Mín.
2,5%	1,5%	2,5%	1,5%		
S		P		Cr	
Max.	Mín.	Max.	Mín.	Max.	Mín.
0,1%		0,1%		15,0%	12,0%
Mo		Alu		Cu	
Max.	Mín.	Max.	Mín.	Max.	Mín.
2,5%	1,0%	0,1%		0,2%	
Fe				Hardness HRC	
Max.	Mín.			Max.	Mín.
Balance				45	38

Impiego:

motori benzina e diesel con prestazioni di media entità.

Buona resistenza termica e alla corrosione fino a 680°

Stato di fornitura:

Gli anelli sede semilavorati sono forniti con diametro esterno nominale rettificato e smusso raggiato sul lato dell'inserimento nella testata